



# STĚRKA PRO ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

## DECOFIX 3010

Stérka pro zateplovaní systémy DECOFIX 3010 je suchá flexibilní malta (šedá a bílá) podle ČSN 72 2430-5 s extrémní adhezní silou a velmi vysokou mrazuvzdorností.

### OBKLADY

Lepení izolantu  
Zateplovací stérka  
Dlaždice 15x15

### SPOTŘEBA

3,0 – 3,5 kg/m<sup>2</sup>  
3,8 – 4,2 kg/m<sup>2</sup>  
2,4 – 3,6 kg/m<sup>2</sup>

### OZUBENÍ

dle normy  
dle normy  
4 – 5 mm

**POUŽITÍ:** Pro zateplovací systémy a možno použít na lepení obkladů a dlažeb.

**SLOŽENÍ A VLASTNOSTI:** Křemičité písky na cementové bázi, neobsahující azbest ani jiné toxické látky, obsahující vysoce hodnotná pojiva dle norem EN 13004.

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

Měrná hmotnost:	cca 1.600 kg/m <sup>3</sup>
Pevnost v tahu za ohybu:	min. 2,0 MPa
Přídržnost:	min. 1,0 MPa
Součinitel difuzní vodivosti:	8,52.10–12 ± % (ps)
Faktor difuzního odporu:	23,2 ± 10% μ
Mrazuvzdornost:	min. 25 cyklů
Zájemsová voda:	0,24 l/kg
Zkoušky materiálu jsou prováděny dle norem ČSN v TZÚS.	

**PLOCHY ULOŽENÍ:** Úložné plochy musí být dostatečně rovné, nosné a prosty trhlinek. Musí vykazovat dostatečnou pevnost povrchu a musí být prosty nečistot, které nepříznivě ovlivňují přilnavost tenkých úložných malt, jako jsou např. volné součásti, výkvěty a prach. Spojovací plochy mají mít pevnost v tlaku min. 9 MPa, potery na oddělovacích vrstvách vrstvu min. 30 mm. Nahrozené omítky mají mít min. tloušťku 10 mm, jako i hrubé povrchy. Doporučené stáří cementových omítok je 28 dní.

**ZVLÁŠTNÍ POKYNY:** Stérka je vhodná na polystyren. Při teplotách pod +5 °C a při očekávaných mrazech se nesmějí obkladačské a zateplovací práce provádět. Čerstvě nanesená malta se musí před rychlým vysušením chránit. Zákaz přímésí cizích látek. Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným použitím výrobku. Práce se provádí v pracovních rukavicích. Při potísnutí pokožky se umyjte vodou a mýdlem a pokožku ošetřete emulzní mastí. Při vniknutí do očí vypláchněte proudem vody. Při požití nebo vniknutí do dutiny ústní vypláchněte ústa a vypijte asi 2 litry vody. Ve vážnějších případech vyhledejte lékaře.

**DODÁVKY A SKLADOVÁNÍ:** Dodávky se provádějí na EUR paletách po balení 25 kg. Skladovat v suchém prostředí. Při dodržení suchého prostředí záruční doba 12 měsíců. Vnitřní strana obalu obsahuje polyetylenový nástřík, zabraňující zvlhnutí vlivem atmosférické vlhkosti. Obaly lze vrátit do sběrných dvorů.

**DOZOR:** Stérka DECOFIX 3010 a všechny jeho modifikace jsou ve složení a výrobě stále kontrolovány vlastním i cizím dozorem.

Platnost tohoto technického listu platí do vydání nového.

TECHNICKÝ LIST VÝROBKY