



# FLEXIBILNÍ STAVEBNÍ LEPIDLO C1T

## DECOFIX 4000

Univerzální flexibilní mrazuvzdorné stavební lepidlo pro obkladače s mnohostranným využitím.

### OBKLADY

Malá mozaika  
Dlaždice 15x15  
Hrubá keramika  
Velkoplošné dlažby

### SPOTŘEBA

1,6 – 2,2 kg/m<sup>2</sup>  
2,4 – 3,2 kg/m<sup>2</sup>  
3,5 – 4,2 kg/m<sup>2</sup>  
5,0 – 5,5 kg/m<sup>2</sup>

### OZUBENÍ

2 – 3 mm  
4 – 5 mm  
5 – 6 mm  
8 – 10 mm

**POUŽITÍ:** Vhodné pro lepení obkladů a dlažeb, kameninových, cihlových, keramických i skleněných (mozaika), lepení přesného zdiva, s použitím pro vnitřní a venkovní prostředí. Možnost i stěrkování zateplovacích systémů.

**SLOŽENÍ A VLASTNOSTI:** Křemičité písky na cementové bázi, neobsahující azbest ani jiné toxické látky, obsahující vysoce hodnotná pojiva dle norem EU. S úředním atestem, schváleno jako C1T dle normy ČSN EN 12004, harmonizované s EU.

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

Měrná hmotnost: cca 1.600 kg/m<sup>3</sup>  
Počáteční tahová přídržnost:  $\geq 0,5$  N/nm<sup>2</sup>  
Tahová přídržnost:  $\geq 0,5$  N/nm<sup>2</sup>  
Tahová přídržnost po působení tepla: = NPD  
Doba zavaznutí:  $\geq 0,5$  N/nm<sup>2</sup> po méně než 20 min.  
Skluz:  $\geq 0,5$  mm  
Doba vytvrzení: = pochůznost / zatížitelnost = 24 hod/7dní.

**PLOCHY ULOŽENÍ:** Plochy musí být dostatečně rovné, nosné a prosty trhlinek. Strojní omítky 7-14 dní, cementové potěry 21-28 dní, konstrukční betony cca 180 dní. V případě znečištění podkladu je nutno použít penetračních nátěrů (penetrační koncentrát, penetrace pro kritické podklady). Plochy pod dlažby vyrovnat samorozlivovou hmotou (SMV nebo SMV-N). Anhydritové potěry nutno nechat vyschnout pod hranici 0,5% rel.vlhkosti. Silně savé podklady nejprve napenetrovat penetračním koncentrátem nebo penetrací pro kritické podklady a nechat zaschnout.

**POSTUP PRACÍ:** Vsypat obsah do vody v poměru 6,75 L čisté vody na 25 kg balení a míchat vrtačkou cca 500-750 ot/min se spirálou 85 mm v průměru a 150 mm vysokou po dobu 3 min. Hmota se nechá 5 min odstát a poté se promíchá ještě jednou po dobu 2 min pro aktivaci zušlechťujících látek. Pro vlastní zpracovávání použijeme zubovou stěrku a nanášíme na plochy v celoplošném nanášení. Náradí se vždy ihned po použití omyje vodou.

**DODÁVKY A SKLADOVÁNÍ:** Dodávky se provádějí na EUR paletách v papírových pytlích 25 kg. Skladovat v suchém prostředí. Při dodržení suchého prostředí záruční doba 12 měsíců. Vnitřní strana obalu obsahuje polyetylenový nástřik, zabraňující zvlhnutí vlivem atmosférické vlhkosti. Obaly likvidovat v souladu se zákonem a odpadech.

**ZVLÁŠTNÍ POKYNY:** Při teplotách pod +5 °C a při očekávaných mrazech obkladačské práce neprovádět. Zákaz příměsí cizích látek. Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným použitím výrobku. Práce se provádí v pracovních rukavicích. Při potřísnění pokožky se umyje vodou a mýdlem a pokožku ošetříme emulzní masťou. Při práci nepít a nejíst. Při vniknutí do očí vypláchnout proudem vody. Při požití nebo vniknutí do dutiny ústní vypláchněte ústa a vypijte asi 2L vody. Ve vážnějších případech vyhledejte lékaře.