



DISPERZNÍ PASTOVITÁ OMÍTKOVINA

DECORALL-Z silikon

DECORALL-Z silikon je připravená zušlechtěná silikonová pastovitá omítkovina s kapičkovým efektem v designu štípaného mramoru - zatíraná.

TYP OMÍTKOVINY	VELIKOST ZRNA	VYDATNOST	OMÍTNUTÁ PLOCHA
DECORALL-Z silikon	1,5 mm	2,7 kg/m ²	cca 9,0 m ²
DECORALL-Z silikon	2,0 mm	2,8 kg/m ²	cca 8,9 m ²

POUŽITÍ: DECORALL-Z silikon je dekorativní disperzní omítkovina zatíraného typu, určená pro finální úpravu zateplovacích systémů, betonových panelů, sádkartonových povrchů a jiných lehčených stavebních materiálů. Jde o vkusnou povrchovou úpravu stavebních konstrukcí. Tato úprava povrchu je hydrofobní a povrch zůstává dlouho čistý. V případě zašpinění lze omýt tlakovou vodou.

PODKLAD POD OMÍTKOVINU: Základ omítky musí být dostatečně pevný. Omítkový podklad musí být bez nečistot, jako prachu, uvolněných částic, výkvětů a latexových nátěrů. Navazující podomítka se rovnoměrně napenetruje výrobkem naší firmy PENETRALL SILIKON ředěný max. 20%. K realizaci nátěru použijeme malířskou štětku nebo fasádní váleček.

ZPRACOVÁNÍ: Omítkovinu promícháme vrtulí na vrtačce, ne s příliš vysokými otáčkami v délce cca 0,5 min. Takto promíchaná omítkovina je již připravena k aplikaci. V případě, že se zdá omítkovina pro aplikaci hustá, je možné přiredit nalitím až 0,1 l ředidla DECOPEN SILIKON ředidlo do kbelíku, potom je ale nutné dolít do každého kbelíku pro celistvou stěnu. Omítkovinu nanášíme v tloušťce zrna nerezovým hladítkem. Po částečném zavadnutí přehladíme plastovým hladítkem (ABS) tak, aby se sjednotily hrany drceného mramoru. Aplikujeme při teplotě +5 až +25 °C. Při nanášení chránit stěny před přímým slunečním svitem.

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY: Přimíchání cizích přísad a látek není dovoleno. Při potřísnění pokožky se umyjte mýdlem a vodou, pokožku ošetřete emulzní masťou. Při vniknutí do očí vypláchněte proudem čisté vody. Při požití nebo vniknutí do dutiny ústní vypláchněte ústa a vypijte asi 2 l vody. Ve vážnějších případech vyhledejte lékaře.

DODÁVKY A SKLADOVÁNÍ: Dodávky se provádějí v kbelících po 25 kg. Skladovat v suchém prostředí při teplotě nad +5 °C. Taktéž podklad, na který se omítkovina nanáší, musí mít teplotu nad +5 °C. Při dodržení tohoto prostředí je záruční doba min. 12 měsíců.

BAREVNÉ ODSTÍNY: Základní provedení je v bílé barvě. Barevné odstíny lze na objednávku vyrobit za příplatek dle firemního vzorkovníku.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Obsah netěkavých látek:	min. 80%
Měrná hmotnost:	1.800 kg/m ³
Nasákavost po zaschnutí:	0,01 l/m ²
Součinitel tepelné vodivosti:	max. 0,7 W/mK
Přídržnost k betonu:	min. 1,1 Mpa