



INTERIÉROVÁ BARVA

zářivě bílá disperzní

INDECORR P

CHARAKTERISTIKA: InDECORR P je profesionální zářivě bílá interiérová barva nejvyšší kvality. Vyznačuje se vynikající krylostí a vysokým stupněm bělosti. Je plně omyvatelná a otěruvzdorná. Je určena pro reprezentativní prostory a prostory s vyššími požadavky na bělost a otěruvzdornost.

POUŽITÍ: K nátěrům zdí, vápenných a disperzních omítkovin, betonu, dřevotřískových desek, sádrokartonu, vhodná do náročnějších bytových prostor (dětské pokoje, kuchyně, školy, kanceláře, nemocnice apod.).

InDECORR	je určená k nátěrům zdí, vápenných a disperzních omítkovin, betonu, dřevotřískových desek, sádrokartonu. Je sněhově bílá s vysokou krylostí, otěruvzdorností a je vhodná do náročnějších bytových prostor (dětské pokoje, kuchyně, školy, kanceláře, nemocnice apod.)
InDECORR-N	je určená k nátěrům zdí, vápenných a disperzních omítok, betonu, dřevotřískových desek. Má vysokou kryost, otěruvzdornost a je vhodná do bytových i výrobních prostor a k přímému nanášení na kaolínové a hlinkové podklady.
InDECORR-P	je profesionální interiérová barva vysoké kvality určená především do prostor s vyšším nárokem na bělost a odolnost nátěru a pro reprezentační prostory.
InDECORR-U	je vhodná především k přetírání sádrokartonů, zdí vápenných a disperzních omítok. Na hladkém povrchu vytváří zrnitý efekt jemné omítkoviny.

SLOŽENÍ A VLASTNOSTI: Vodní disperze makromolekulárních látek s přídavkem speciálních přísad, pigmentů a plniv. Interiérová barva pro běžné použití. Je odolná vůči otěru za sucha, výborně kryje a je snadno zpracovatelná.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Parametr	Zkušební postup	Výsledek	Jednotka
Přídržnost k betonu	ČSN 73 2577	1,35	MPa
Přídržnost k porobetonu	ČSN 73 2577	0,51	MPa
Prostup vodních par - ekvivalentní difúzní tloušťka	ČSN 73 2580	0,015	m
Zdravotní a hygienická nezávadnost VoC	posouzení.	vyhovuje	

PODKLAD: Podklad musí být soudržný, suchý, bez nečistot, prachu, uvolněných částic, výkvětů a nátěrů. Spoje sádrokartonů je vhodné přetmelit spárovací a tmelící hmotou. Nové omítky musí být dostatečně vyzrálé. Před použitím interiérové barvy InDECORR je nutno podklad napenetrovat hloubkovým penetračním nátěrem DECOPEN.

ZPRACOVÁNÍ: Po odstranění nepřilnavých ploch a vyrovnání nerovností vápenocementovou omítkou, napenetrovat 1x nátěrem DECOPEN. Po zaschnutí (min 6 hodin) provést dva nátěry interiérové barvy InDECORR dle předepsaného ředění. Nanášení lze provést štětkou nebo válečkem. Barvu je nutné v průběhu aplikace průběžně promíchávat. **Ředění:** vodou. První nátěr - do 20 % vody, Druhý nátěr - do 10 % vody. **Teplota pro nanášení:** +5°C až +25°C. **Spotřeba:** 0,15 - 0,2 kg/m² na jeden nátěr. **Zasychání:** 4 - 6 hodin v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu. **Nanášení:** válečkem, štětkou nebo stříkáním.

BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE: Chraňte při práci pokožku rukavicemi, nepijte, nejezte. Při vniknutí do očí vypláchněte proudem čisté vody. Při požití nebo vniknutí do dutiny ústní vypláchněte ústa a vypijte asi 2 litry vody. Nespotřebovanou barvu a použitý obal odevzdejte na sběrném místě..

SKLADOVÁNÍ: Skladovat v suchém prostředí při teplotě +10°C v uzavřeném obalu 24 měsíců.

BAREVNÉ ODSTÍNY: Základní provedení je ve sněhově bílé barvě, barevné odstíny lze namíchat dle barevného vzorkovníku COLOR MIX 2010.

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU